

1. NOMBRE DEL PRODUCTO



SELLO DE POLIURETANO ULTRAFLEXIBLE CORONA

Garantía de por vida
Ultra Flexible

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador elastomérico de alto rendimiento de un componente y a base de agua, diseñado para juntas con movimientos de hasta un 50%. El **SELLO DE POLIURETANO ULTRAFLEXIBLE CORONA** ofrece la mayor flexibilidad y adhesión disponible en una formulación a base de agua. No se agrieta, ni se endurece, no se desmorona, ni se decolora, ni despegas aun bajo condiciones o movimientos severos. Además posee excelente resistencia a los hongos.

Usos básicos:

Excelente tanto para uso interior como exterior. Sella grietas y fisuras en o entre el concreto, albañilería, madera, metal, cristal, cartón yeso, cerámica y muchos otros plásticos. Ideal para usar en ventanas, puertas, tubos, ductos, cimentación, fachadas y chimeneas. Sella contra humedad, aire, suciedad y ruido.

3. VENTAJAS

- Ultra Flexible
- Garantía de por vida
- 500% de Elongación
- 98% de Recuperación
- Sella contra humedad, aire, suciedad y ruido
- 100% Pintable
- Adherencia ultra fuerte
- Resistente a hongos
- Se limpia con agua
- Fácil de aplicar y de limpiar
- Tiene el respaldo y la garantía de marca CORONA®

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación: Cartuchos de 300 ml

Vida útil: 12 meses en su envase original cerrado y almacenado en lugares secos a una temperatura inferior a 25°C

Corona® certifica que este producto cumple con las especificaciones hasta la fecha de vencimiento del producto

5. DATOS TECNICOS

Apariencia	Pastosa
Color	Blanco
% Sólidos	80 ± 1 por peso 69 ± 1 por volumen
Densidad a 20°C	1,55 ± 0,01
Temperatura de aplicación	5 a 35 °C
Tiempo de secado al tacto	15 min aprox.
Compatibilidad con pinturas base agua	Si
Tiempo de secado para pintar con pintura base agua	2 horas
Compatibilidad con pinturas base solvente	Realizar pruebas
Tiempo de secado para pintar con pintura base solvente	24 horas
Resistencia a rayos UV	Buena
Viscosidad en cps	275.000 – 300.000
Temperatura de ignición	NO es inflamable

Cumple TT-S-00230C, Tipo II, Clase A ASTM-T-920C, Clase 25 ASTM-C834

Rendimiento por cartucho:

Diámetro de cordón (mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Longitud de cordón (m)	76	33	19	12	8,4	6,1	4,6	3,6	3,0

6. APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

La superficie debe de estar completamente seca, libre de polvo, grasa y moho. Elimine partículas sueltas o cualquier elemento que pueda inhibir la adherencia del material

Superficies con hongo: Cualquier moho existente en la Superficie se debe eliminar antes de la aplicación. Lave la superficie llena de hongo con una mezcla de 1/4 de galón de un blanqueador doméstico con 3/4 de agua caliente; enjuague completamente y deje secar.

Superficies selladas: Es necesario remover la mayor Cantidad de sello viejo, especialmente si se encuentra en condiciones deterioradas.

En el caso de aplicación sobre superficies metálicas se debe verificar la necesidad de lijar antes de aplicar el producto. Después del lijado debe limpiarse la superficie

Se recomienda limpiar con cepillo de alambre cuando el material vaya a ser instalado sobre concreto

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Encintar los bordes de la junta que se desean mantener limpios
- Verificar la limpieza de la junta
- Aplique a temperaturas entre 5 y 35°C, y cuando no se espera lluvia por 72 horas
- Corte la punta del tubo para el tamaño requerido
- Sujete la pistola de calafateo a un ángulo de 45° y empuje el material delante del inyector, aplicando presión para lograr un sello uniforme
- Arregle cualquier imperfección entre los primeros 15 minutos después de la aplicación usando espátula o esponja humedecidas con una solución jabonosa
- Limite el tamaño de la junta a sellarse a un tamaño aproximado de 1/4" de profundo por 1/4" de ancho. Si la profundidad de la junta excede 3/8", use Sellalón como relleno secundario.
- Elimine el exceso de producto con un trapo húmedo antes de que forme piel

SELLO DE POLIURETANO ULTRAFLEXIBLE CORONA

Notas:

- Para limpiar los restos de material se recomienda usar detergente y agua
- Para limpieza después del curado es necesaria la abrasión

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

En los procesos de lavado con hipoclorito evite el contacto con la piel y los ojos, usar guantes y gafas adecuados.

No mezclar con otros materiales

No aplicar cuando se pronostique lluvia ni condensación de agua en las siguientes 72 horas.

Para pintar con pinturas base agua, esperar un tiempo aproximado de 2 horas, y de 24 horas para pintar con pinturas base solvente tipo alquídicas, con otros tipos de pinturas se deben hacer pruebas.

8. GARANTÍA

Si el producto se agrieta, se pela o se separa mientras usted es dueño de su casa y si usó el producto correctamente, presente su recibo de compra y mande el tubo usado a CORONA® Servicio al Cliente para reemplazarle el producto.

El vendedor no aceptará responsabilidad por más del reemplazo del producto o el precio de compra.

Después de destapar el tubo debe consumirse la cantidad total del material

Hoja de Seguridad Disponible a petición.

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD

No es inflamable.

Toxicidad:

Evite el contacto del producto con la piel y los ojos. No ingiera ni inhale puede causar irritaciones digestivas o respiratorias.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Contacto con los ojos: Causa irritaciones; en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.

Seguridad Ambiental:

Nocivo para los organismos acuáticos, produce efectos negativos en el medio acuático.

Con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Suelo: Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Aire: No aplica

Agua: Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental.

10. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información se refiere únicamente al producto especificado, y no es válida cuando es usado en combinación con otros materiales, a menos que sea indicado en esta ficha técnica.

A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. La información técnica publicada e instrucciones son sujetas a cambio sin previa notificación. Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

SELLO DE POLIURETANO ULTRAFLEXIBLE CORONA