

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Para instalar los Mosaicos, recomendamos

Preparación de la superficie



Mezcle 6 1/2 partes de **PEGACOR® BAJO POLVO** por 2 de agua limpia en un recipiente aseado (medidas en volumen) hasta obtener una mezcla de consistencia cremosa y libre de grumos.

Se sugiere agregar el **PEGACOR® BAJO POLVO** al agua, para facilitar la mezcla.



Deje reposar la mezcla de 10 a 15 minutos y revuelva nuevamente antes de usar. No aplique **PEGACOR® BAJO POLVO** que ha comenzado a fraguarse, ni trate de “arreglarlo” adicionándole más agua.



Prepare la superficie: límpiela muy bien retirando excesos de polvo y humecte muy bien la superficie con una esponja.



Aplique **PEGACOR® BAJO POLVO** sobre la superficie con el lado liso de la llana haciendo presión y extiéndalo con el lado dentado sólo horizontal o verticalmente.

Aplique sólo la cantidad que pueda cubrir de 10 a 15 minutos.

PARA MOSAICO VENECITA



1
Aplique PEGACOR® en la parte posterior del Mosaico (doble encolado).



6
Retire el exceso de PEGACOR® con un rascador de juntas. Se recomienda dejar secar 24 horas el PEGACOR® antes de emboquillar.



2
Coloque el Mosaico sobre el PEGACOR® (por el lado que no tiene cartón).



7
En un recipiente aseado agregue una parte de agua limpia y tres partes de CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA.



3
Asiente muy bien el Mosaico sobre la superficie, con una llana plástica, metálica o de madera.



8
Aplique la boquilla con una llana de goma.



4
Dejar secar por 1 hora y 20 minutos aproximadamente. Humedezca con una esponja muy bien el cartón.



9
Pula la superficie con una esponja.



5
Retire el cartón de Mosaico SIN LEVANTARLO, como indica la gráfica.



10
Haga limpieza final con una estopa limpia.

PARA MOSAICO CRISTAL VIDRIO



1 Sobre una superficie diferente al piso (para evitar rayado), aplique PEGACOR® en la parte posterior del Mosaico (doble encolado).




5 En un recipiente aseado agregue una parte de agua limpia y tres partes de CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA.



2 Coloque el Mosaico sobre el PEGACOR®.



6 Aplique la boquilla sobre el mosaico con una llana de goma (para evitar el rayado).



3 Asiente muy bien el Mosaico sobre la superficie, con una llana plástica, para no rayarlo. Deje secar 1 hora y 20 minutos aproximadamente.



7 Pula la superficie con una esponja.



4 Retire el exceso de PEGACOR® con un rascador de juntas. Se recomienda dejar secar 24 horas el PEGACOR® antes de emboquillar.



8 Haga limpieza final con una estopa limpia.

PARA MOSAICO CON MEZCLA DE MATERIALES



1 Sobre una superficie diferente al piso (para evitar rayado) aplique pegante en la parte posterior del mosaico. (doble encolado).



2 Coloque el mosaico sobre el pegante.



3 Asiente muy bien el mosaico sobre la superficie con una llana plástica o de goma, para no rayarlo. Dejar secar 1 hora y 20 minutos.



4 Retire el exceso de pegante con un rascador de juntas. Se recomienda dejar secar 24 horas el pegante antes de emboquillar.



5 En un recipiente aseado agregue una parte de agua limpia y tres partes de CONCOLOR JUNTA ESTRECHA.



6 Aplique el CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA sobre el mosaico con una llana de goma (para evitar el rayado). Dejar templar el CONCOLOR® 15 minutos aproximadamente para proceder con la limpieza.



7 Pula la superficie con una espuma. Si las piezas del mosaico son porosas se recomienda limpiar muy bien antes de los 15 minutos para evitar que el CONCOLOR® quede incrustado en el mosaico.



8 Haga la limpieza final con una estopa seca para retirar el polvo generado por el CONCOLOR®.



9 Selle con un pincel las piezas porosas en caso de instalar en zonas húmedas o en contacto con vapor. Nota: El sellante puede generar variación en la tonalidad de los fichos.

RECOMENDACIONES

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN

Nuestros productos están elaborados con materiales sensibles a ser rayados por elementos de limpieza fuertes y/o abrasivos. Se recomienda instalar este producto con pegantes blancos (PEGACOR®) para evitar cambios de tonalidad en la apariencia estética. Para que conserve bien su producto, le recomendamos limpiar sólo con trapo humedecido con agua y jabón líquido neutro.

CUIDADO

Para evitar atrapamiento de material en los fichos, se recomienda, al momento de la instalación, limpiar con agua y una espuma suave los excesos de boquilla cuando todavía este fresca.

PARA TENER EN CUENTA

Vidrio

Para ser instalado en paredes exteriores, zonas húmedas o en contacto con vapor. Se recomienda utilizar PEGACOR® MAX BAJO POLVO en espacios interiores o exteriores.

En zonas húmedas recomendamos utilizar PEGACOR® FLEX BAJO POLVO.

Mármol y Piedras Naturales.

Al momento de su instalación, es necesario retirar los sobrantes de pegante y boquilla con un paño suave y húmedo lo antes posible, evitando que el producto se adhiera y quede atrapado en los poros y vetas del mármol.

Para su limpieza cotidiana, limpiar con trapo humedecido con agua y jabón líquido neutro.

Para instalar en zonas húmedas o en contacto con vapor se recomienda sellar el producto y realizar mantenimiento periódico. Nota: El sellante puede variar la tonalidad de los fichos. Se recomienda utilizar PEGACOR® MAX BAJO POLVO.

Cerámica

Disfrute de todos los beneficios de este material: alta durabilidad, cero manchas, sin grietas, 100% brillo, sin peladuras, alta resistencia, 100% impermeables. Puede ser instalado en exteriores, zonas húmedas o en contacto directo con vapor. Se recomienda utilizar PEGACOR® INTERIORES BAJO EN POLVO.

Resina

NO se recomienda instalar en exteriores, zonas húmedas o en contacto directo con vapor.

Se recomienda utilizar PEGACOR® MAX BAJO POLVO.

Metales

Pueden ser instalados en exteriores, zonas húmedas o en contacto con vapor. Se recomienda conservar el protector de los fichos hasta finalizar su instalación, para evitar el rayado.

TIPOS DE PEGACOR



PEGACOR® INTERIORES

Producto es especializado para la instalación en capa delgada, revestimientos cerámicos de media o alta absorción (no gres porcelánico), en pisos y paredes en zonas interiores.



PEGACOR® MAX

Especializado para instalaciones exigentes, especialmente de porcelanatos y revestimientos poco porosos de cerámica, piedra y mármol. El producto no es recomendado para instalar piedras sensibles al agua o humedad como la pizarra y el mármol verde. Sobre fachadas no exceder más de tres pisos o niveles de altura sobre el nivel del suelo. Para alturas mayores utilice PEGACOR® FLEX.



PEGACOR® FLEX

Especializado en la instalación de productos tales como Porcelanato y piedras naturales. Es ideal para la instalación de revestimientos en fachadas, piscinas y fuentes. Excelente para instalaciones exteriores sumergidas en agua. Contiene aditivos tipo látex que le dan altísima adherencia, flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, humedad, viento y calor.

Nota: Para la instalación de revestimientos sensibles a la humedad, tales como mármol verde, utilice Latapoxy 300. Para la instalación de revestimientos sensibles a los cambios térmicos como la piedra pizarra natural, utilice Latapoxy 210.